


# Hi-Tech Anti-Static fabric



Juniper AS067



Corinth AS085



Clipper AS026



Cobalt AS004



Twilight AS061




Bordeaux AS081




Anthracite AS078



Charcoal AS000



Black AS064



## D

Zusammensetzung	29% Wolle, 70% Polypropylene, 1% BASF Resistat®
Breite	140cm ±2% ohne Webkante
Gewicht	360g/m <sup>2</sup> ±5% (505g/lfd.M.±5%)
*Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie / 60,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)
Feuersicherung	EN 1021 - 1 : 2 006 (zigarettentest), EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest), BS 7176 : 2007 Low Hazard <i>Bemerkung:</i> Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
*Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Elektrischer Widerstand	BS EN 61340-5-1:Annex A:2007- Resistivity (OHM) Widerstand zum Kontaktpunkt soll nicht 10 <sup>10</sup> OHM übersteigen.
Reinigung	Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

\* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. **Anmerkung:** Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.